

ReForm ARTWORKS I WT – podkład tekstylny

Opis produktu



OPIS	METODOLOGIA	DANE
KONSTRUKCJA		
STRUKTURA	ISO 2424	tuftowanie
GĘSTOŚĆ TUFTOWANIA	ISO 2424	1/12
SKŁAD WŁÓKNA	DIR 96/73,96/74	100% zregenerowany poliamid
METODA PRODUKCJI WZORÓW	-	barwienie Millitron
PODKŁAD	ETL	WT - Podkład tekstylny
SZEROKOŚĆ ROLKI	ISO 3018	ok. 400 cm
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	ISO 1765	ok. 6,0 mm
WYSOKOŚĆ RUNA	ISO 1766	ok. 3,5 mm
ILOŚĆ IGŁOWAŃ	ISO 1763	ok. 189.500 pr.m ²
CAŁKOWITA WAGA WYKŁADZINY	ISO 8543	ok. 2.550 g/m ² 75.23 oz./yd ²
GRAMATURA RUNA	ETL	695 g/m ²
GĘSTOŚĆ RUNA	ISO 8543	ok. 0,130 g/cm ³

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA I BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

KLASYFIKACJA POŻAROWA	VKF/AEAI	Zatwierdzono
	ASTME-648	Klasa 1
	ASTME662 gęstość dymu	< 450
	ASTMD2859 palność pow.	tak
	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1
KLASA ŚCIERALNOŚCI	EN 1307	33 – wysoka/komercyjna
ZASTOSOWANIE NA SCHODACH	EN 1963	tak
ZACHOWANIE ANTYSTATYCZNE	ETL	antystatyczna
REDUKCJA DŹWIĘKÓW		
UDERZENIOWYCH	ISO 717-2	25 dB
POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW	ISO 354	0,20 aW
ZASTOSOWANIE NA OGRZEWANIU		
PODŁOGOWYM	ETL	ok. 0,11 m2K/W
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO	ISO 105-B02	>5
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE NA		
MOKRO	ISO 105-X12	>3
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE	ISO 105-X12	>3-4
ODPORNOŚĆ BARW NA WODĘ	ISO 105-E01	>4



*Wszystkie produkty EGE są w 100% certyfikowane Cradle to Cradle™.
Chcemy zostawiać tylko zielone ślady i sprawiać, by odpowiedzialne produkty były dostępne dla każdego.*

Cradle to Cradle pomaga w naszych celach i dlatego wszystkie wykładziny EGE spełniają te wymagania.