

ReForm MEMORY Ecotrust 350

Opis produktu



OPIS

METODOLOGIA DANE

KONSTRUKCJA

STRUKTURA	ISO 2424	tuftowanie
GĘSTOŚĆ TUFTOWANIA	ISO 2424	1/12
SKŁAD WŁÓKNA	DIR 96/73,96/74	100% zregenerowany poliamid
METODA PRODUKCJI WZORÓW	-	barwienie Millitron
PODKŁAD	ETL	Ecotrust 350, 100% zregenerowany
WYMIARY	ISO 3018	48x48/96x96/24x96 cm/Figura
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	ISO 1765	ok. 8,5 mm
WYSOKOŚĆ RUNA	ISO 1766	ok. 4,0 mm
ILOŚĆ IGŁOWAŃ	ISO 1763	ok. 213.000 pr.m ²
CAŁKOWITA WAGA WYKŁADZINY	ISO 8543	ok. 3.050 g/m ²
	ETL	89.98 oz./yd ²
GRAMATURA RUNA	ISO 8543	950 g/m ²
GĘSTOŚĆ RUNA		ok. 0,175 g/cm ³

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA I BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

KLASYFIKACJA POŻAROWA	ASTME-648	Klasa 1
KLASA ŚCIERALNOŚCI	EN 1307	Klasa 33 - komercyjne
ZASTOSOWANIE NA SCHODACH	EN 1963	tak
ZACHOWANIE ANTYSTATYCZNE		
REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH	EN 717-2	27 dB
POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW	EN 354	0,30 aW
ZASTOSOWANIE NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM	ETL	ok. 0,15 m2K/W
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO	ISO 105-B02	>5
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE NA MOKRO	ISO 105-X12	>3
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE	ISO 105-X12	>3-4
ODPORNOŚĆ BARW NA WODĘ	ISO 105-E01	>4



Wszystkie produkty EGE są w 100% certyfikowane Cradle to Cradle™.

Chcemy zostawiać tylko zielone ślady i sprawiać, by odpowiedzialne produkty były dostępne dla każdego.

Cradle to Cradle pomaga w naszych celach i dlatego wszystkie wykładziny EGE spełniają te wymagania.