

REFORM CALICO ECOTRUST 350

Opis produktu



OPIS	METODOLOGIA	DANE
KONSTRUKCJA		
STRUKTURA	ISO 2424	tuftowanie
GĘSTOŚĆ TUFTOWANIA	ISO 2424	1/10
SKŁAD WŁÓKNA	DIR 96/73,96/74	zregenerowany poliamid
METODA PRODUKCJI WZORÓW	-	barwienie Millitron
PODKŁAD	ETL	Ecotrust 350, 100% recyklingowany
WYMIARY	ISO 3018	48x48/96x96/24x96 cm/Figura
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	ISO 1765	ok. 8,0 mm
WYSOKOŚĆ RUNA	ISO 1766	ok. 4,0 mm
ILOŚĆ IGŁOWAŃ	ISO 1763	ok. 152.500 pr.m ²
CAŁKOWITA WAGA WYKŁADZINY	ISO 8543	ok. 2.650 g/m ²
GRAMATURA RUNA	ETL	680 g/m ²
GĘSTOŚĆ RUNA	ISO 8543	ok. 0,110 g/cm ³

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA I BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

KLASYFIKACJA POŻAROWA	ASTM E-648	Klasa 1
	ASTM E662 gęstość dymu	< 450
	ASTM D2859 palność pow.	tak
KLASA ŚCIERALNOŚCI	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1
ZACHOWANIE ANTYSTATYCZNE	EN 1307	33 – komercyjna/wysoka
REDUKCJA DŹWIĘKÓW	ETL	antystatyczna
UDERZENIOWYCH	ISO 717-2	27 dB
POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW	ISO 354	0,30 aW
ZASTOSOWANIE NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM	ETL	ok. 0,14 m2K/W
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO	ISO 105-B02	>5
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE NA MOKRO	ISO 105-X12	>3
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE	ISO 105-X12	>3-4
ODPORNOŚĆ BARW NA WODĘ	ISO 105-E01	>4



Wszystkie produkty EGE są w 100% certyfikowane Cradle to Cradle™.

Chcemy zostawiać tylko zielone ślady i sprawiać, by odpowiedzialne produkty były dostępne dla każdego.

Cradle to Cradle pomaga w naszych celach i dlatego wszystkie wykładziny EGE spełniają te wymagania.